Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:12

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/farba-do-felg-czarny-satyna-lakier-akrylowy-spray-500ml-ral-9005-megafelga-cs-p-708.html



Farba do felg czarny satyna lakier akrylowy spray 500ml RAL 9005 MEGAFELGA CS

Cena brutto	**29,65 zł**
Cena netto	**24,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22543**
Kod producenta	**MEGAFELGA CS**
Kod EAN	**5906739725434**
Producent	**DECO COLOR**

Opis produktu

Lakier w sprayu do felg **czarny satynowy** akrylowy spray 500ml RAL 9005 MEGAFELGA CS

MEGAFELGA to seria lakierów specjalnie wyselekcjonowanych przez markę DECO COLOR do malowania felg i kołpaków, farby z tej serii cechuje wyższa odporność na działanie czynników napotykanych na drogach, takich jak sól, nadmierne nasłonecznienie.

Zastosowanie:
Profesjonalne lakiery akrylowe do malowania felg i kołpaków samochodowych, motocyklowych, z plastiku, aluminium i innych metali.

- Kolor RAL 9005 czarny satynowy
- Wyraźnie szybszy czas schnięcia do 5 minut!
- Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Tworzy twardą powłokę odporną na zadrapania i uderzenia
- Właściwości antykorozyjne Odporność na działanie benzyny
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 500 ml
- Baza żywica akrylowa modyfikowana
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 5 min Nieprzylepny 15-20 min Twardy/gotowy do pokrycia 10-16 h
- Wydajność 2-2,5m2 w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 100st.C
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol ograniczona
- Stosowanie podkładów możliwe – tylko marki DECO COLOR
- Możliwość nanoszenia innych powłok możliwa
- Made in UE
- Polska maska DECO COLOR

Sposób użycia:

- Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.

- Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
- Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych.
- Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku.
- Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę.
- Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.



