Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 16:41

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/klej-epoksydowy-fast-metal-minute-10551024-weicon-p-779.html



Klej epoksydowy Fast-Metal Minute 10551024 Weicon

Cena brutto	**63,90 zł**
Cena netto	**51,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10551024**
Kod producenta	**10551024**
Kod EAN	**4024596001445**
Producent	**Weicon**

Opis produktu

Klej epoksydowy WEICON do metalu aluminium i PVC

PN:10007785
PN:10551024

są utwardzanymi na zimno, nie zawierającymi rozpuszczalników, systemami o ekstremalnie silnych właściwościach klejących. Możliwość połączeń o dużej wytrzymałości na rozciąganie i udar sprawia, że są niezastąpione przy montażu, naprawach i produkcji. Szczególnie zalecane w przypadkach konstrukcji innowacyjnych, przy łączeniu różnych materiałów takich jak:

- **metale**
- **twarde tworzywa**
- **materiały wzmacniane włóknem (GRP, CFRP, włókno szklane itp.)**
- **ceramika**
- **kamień**
- **szkło**
- **drewno**

Zamiennik Loctite 3450

Spełniają najwyższe wymagania technologiczne łącząc wysoką wytrzymałość z estetycznym efektem wizualnym spoiny. Świetnie sprawdzają się przy, często spotykanych, kombina.

- Wysoka zawartość wypełnienia , gęsty - wypełniający
- rezydualna elastyczność
- bardzo krótki czas otwarty
- szybko utwardzalny WEICON Fast-Metal Minute Adhesive jest idealny do prac serwisowych gdzie potrzebne są wieksze tolerancje kleja.

Klej WEICON Fast-Metal Minute Adhesive

do zastosowań łączących:

- materiały wzmacniane włóknem, tworzywa sztuczne, kamień, szkło, drewno, ceramika, metale i wiele innych materiałów. Jest on stosowany tam gdzie dozownik ręczny nie porzebny jest. szary
- przykład zastosowania: uszczelnienie pęknięć pomiędzy układem olejowym i wodnym za pomocą kleju WEICON Fast--Metal Minute Adhesive
- 24ml

- dwuskładnikowy
- Duża odporność na uderzenia i wytrzymałość na rozciąganie
- Od prostych napraw i prac remontowych do produkcji seryjnej
- Znaczna redukcja kosztów i masy własnej
- Made in Germany

Dane techniczne:

- Barwa-szary
- Proporcje mieszania żywica/utwardzacz pojemność (automatycznie) 1:1
- Lepkość mieszaniny 1,8 g/cm³
- Lepkość miszanki w +20 °C (+68 °F) 300.000 mPa·s
- Maksymalna szczelina do 4 mm
- Temperatura utwardzania +6 do +40 °C
- Czas otwarty w +20°C porcja 10 ml 3 -4 min.
- Wytrzymałość 35% po 40 min.
- Przenoszenie obciążenia mechanicznego (50 % wytrzymałości) po 2 h W
- Wytrzymałość końcowa (100%) po 24 h
- Średnia wytrzymałość żywicy DIN EN 1465 Ciśnienie 10 Mpa
- Przyczepność 24 Mpa
- Zaginanie 58 Mpa
- E-Modul 4.000 - 4.500 Mpa
- twardość Shore’a D 70
- Średnia wytrzymałość na ścinanie DIN EN 1465 stal piaskowana 20 N/mm²,Aluminium piaskowany 19 N/mm², Twardy PCV chropowaty 11 N/mm²




WEICON
Fast-Metal-
Minutenkleber
2-K. Klebstoff
• hochgefüllt • pastös
• sehr kurze Topfzeit • schnellhärtend
Fast Metal
Minute Adhesive
2-C. adhesive
• with a high solids content • pasty
• very short pot life • fast-curing
24 ml
Art. No.: 10551024
www.weicon.com