Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:23

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/klej-konstrukcyjny-do-plastiku-i-tworzyw-easy-mix-pe-pp-50-weicon-10665025-p-806.html



Klej konstrukcyjny do plastiku i tworzyw Easy-Mix PE-PP 50 Weicon 10665025

Cena brutto	**145,93 zł**
Cena netto	**118,64 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10665025**
Kod producenta	**10665025**
Kod EAN	**4024596089801**
Producent	**Weicon**

Opis produktu

Klej konstrukcyjny do plastiku i tworzyw Easy-Mix PE-PP 50 Weicon 10665025

Klej strukturalny na bazie akrylanu metylu, Easy-Mix PE-PP 50, jest przeznaczony do klejenia tworzyw sztucznych o niskiej energii, szczególnie PE, PP i TPE. Jest przezroczysty i idealny do optycznie wymagającego i wytrzymałego klejenia.

Ten dwuskładnikowy klej charakteryzuje się szybkim wzrostem wytrzymałości i odpornością na uderzenia, starzenie i chemikalia. Nadaje się do klejenia bez szczelin oraz połączeń o bardzo małych szczelinach mniejszych niż 0,2 mm.

Easy-Mix PE-PP 50 ma krótki czas otwarty wynoszący sześć minut oraz czas przetwarzania wynoszący dwanaście minut. Jest stosowany w systemie 1:1 i nie wymaga wcześniejszej obróbki klejonych elementów, ponieważ zawiera zintegrowany środek gruntujący. Do aplikacji Easy-Mix niezbędny jest pistolet dozujący Easy-Mix D 50.

Ten klej jest również odporny na czynniki atmosferyczne i ma doskonałą trwałość. Jest wykorzystywany w różnych branżach, takich jak produkcja tworzyw sztucznych, przemysł motoryzacyjny, elektronika, medycyna i wiele innych.

Własności mechaniczne
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w zależności od grubości materiału 1,5mm DIN EN 1465

- Stal 1.0338 piaskowana 12 MPa
- Stal nierdzewna V2A piaskowana 11 MPa
- Aluminium piaskowana 12 MPa
- Stal ogniowo ocynkowana 7 MPa
- **Twardy PCV** chropowaty 12 MPa
- CFK kompozyt włókna węglowego 12 MP
- Tworzywo **ABS** 3 MPa
- PC **Poliwęglan** 6 MPa
- GFK kompozyt, złożony z żywicy poliestrowej ze zbrojeniem z mat z włókna szklanego 15 MPa
- **PMMA pleksi** 8 MPa
- Poliamid 6.6 2 MPa PE-HD 12 MPa
- PP (polipropylen) 8 MPa

Cechy charakterystyczne

- Baza Metakrylan metylu

- Konsystencja pasta
- Barwa przezroczysty
- Przetwarzanie Metoda przetwarzania Easy Mix
- Stosunek masy mieszanki, waga 1:1
- Lepkość mieszanki 20.000 mPa·s
- Gęstość mieszaniny 1 g/cm³
- Szczelina maksymalna do 0 - 1,00 mm
- Utwardzanie -Czas otwarty w 20 °C 6 min Wytrzymałość wstępna (Wytrzymałość 35%) 12 min Wytrzymałość końcowa (Wytrzymałość 100%) 24 godz
- Parametry termiczne Odporność termiczna -50 °C do +80 °C krótkotrwale do +100 °C
- Niemiecka jakość klejenia
- Certyfikat ISEGA -klej może być stosowany w sektorze spożywczym
- Pojemność opakowania 24ml

