

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/masa-naprawcza-do-stali-epoksydowa-kit-epoksydowy-naprawczy-do-metali-stalowych-weicon-57g-p-1041.html>



Masa naprawcza do stali epoksydowa kit epoksydowy naprawczy do metali stalowych Weicon 57g

Cena brutto	46,00 zł
Cena netto	37,40 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10038309
Kod producenta	Repair Stick Steel
Kod EAN	4024596043117
Producent	Weicon

Opis produktu

Masa naprawcza do stali epoksydowa kit epoksydowy naprawczy do metali stalowych Weicon 57g

Repair Stick Steel epoksydowa szpachlówka naprawcza z dopuszczeniem do kontaktu z wodą pitną. Szybko utwardzalna łatwa w użyciu. Niemiecka jakość marki Weicon. Pojemność zbiornika 57g. Made in Germany

Repair Stick Steel Masa naprawcza -Przeznaczona do szybkich i mocnych napraw i łączenia metali, wypełniania i uszczelniania pęknięć, otworów i wycieków w zbiornikach, rurociągach, kontenerach, pompach, relingach, balustradach oraz do naprawiania uszkodzonych gwintów. WEICON Repair Stick Steel może być wykorzystany przy budowie zbiorników i urządzeń inżynierskich, w sektorach spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Posiada atest NSF do kontaktu z wodą pitną.

PN 10038309 /10533057

- Baza żywica epoksydowa, wypełnienie: stal
- Masa w formie pasty
- Barwa po utwardzeniu ciemnoszary
- Proporcje mieszania żywica/utwardzacz pojemność 1:1
- Lepkość mieszaniny 2,0 g/cm³
- Szczelina maksymalna 15 mm
- Temperatura aplikacji +10 do +35 °C
- Temperatura utwardzania +6 do +40 °C
- Czas otwarty w +20°C porcja 25g 4 min.
- Wytrzymałość 35% po 10 min.
- Przeniesienie obciążenia mechanicznego (50 % wytrzymałości) po 60 min.
- Wytrzymałość końcowa (100%) po 24 h
- Obciążenie ciśnieniowe 80 N/mm²
- Średnia wytrzymałość na ścinanie po 7 dniach, +20°C (+68°F) nach DIN EN 1465 stal piaskowana 4,1 N/mm² twardość Shore'a D 75
- Przewodność termiczna (ATSM D 257) 0,6 W/m·K

Sposób użycia w 3 krokach:

- odciąć potrzebną ilość
- urobić tak żeby skutecznie wymieszały się dwa składniki
- aplikować



WEICON Repair Sticks wypełniają szczelinę do maks. 15 mm. Podane czasy otwarte odnoszą się do mieszaniny w ilości 25g w temperaturze pokojowej. Uwaga, przy większych ilościach pojawia się reakcja egzotermiczna która powoduje szybsze utwardzanie się kleju. Wyższe temperatury skracają czas utwardzania oraz czas otwary obróbki kleju. Reguła: każdy wzrost temperatury o +10°C powyżej temperatury pokojowej - prowadzi do skrócenia czasu utwardzania o połowę) W temperaturze poniżej +16°C czas otwarcia i czas utwardzania ulegają wydłużeniu. Od temperatury około +5°C nie zachodzi już żadna reakcja.