Zestaw naprawczy do rur Pipe Repair Kit Weicon

Cena brutto	**116,50 zł**
Cena netto	**94,72 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10710001**
Kod producenta	**Pipe Repair Kit**
Kod EAN	**4024596064891**
Producent	**Weicon**

Opis produktu

Zestaw do naprawy rur Pipe Repair Kit Weicon

PN : 10055737/10710001 Weicon
Zestaw do naprawy uszkodzonych rur i rurociągów idealnie nadaje się **do naprawy rur pex, stalowych, plastikowych, miedzianych, PVC**

Zestaw do awaryjnej naprawy uszkodzonych rur i rurociągów. Zawiera masę naprawczą WEICON **Repair Stick Multi-Purpose**, oraz **taśmę wzmocnioną włóknem szklanym 1,5m x 5cm** , Instrukcję użycia, rękawice ochronne.

Taśma naprawcza jest impregnowana specjalną żywicą i aktywowana poprzez kontakt z wodą. Pipe Repair - Kit można przetwarzać bez żadnych dodatkowych narzędzi i służy do niezawodnego i trwałego uszczelnienia pęknięć i wycieków. Jest bardzo szybką i łatwą aplikacją oraz ma doskonałe właściwości adhezyjne, odporność na wysokie ciśnienie, media chemiczne oraz na temperaturę do +150 °C.
Czas osiągnięcia całkowitej wytrzymałości taśmy to tylko 30 minut. Specjalne właściwości taśmy, wysoka elastyczność i łatwa obróbka umożliwiają uszczelnienie przecieków i regenerację w trudno dostępnych miejscach. Zestaw może być stosowany na wielu różnych powierzchniach, takich jak **stali nierdzewnej, aluminium, miedź, PCV, polietylen, polipropylen i wielu tworzyw sztucznych.**

Dane techniczne masy naprawczej:

- Baza Żywica epoksydowa
- Wypełnienie: mineralne
- **Atestem NSF może być stosowana w instalacjach do wody pitnej**
- Konsystencja Pasta
- Proporcje mieszania żywica/utwardzacz ciężar w % 1:1
- Barwa po utwardzeniu biały
- Lepkość mieszaniny 1,9 g/cm³
- Szczelina maksymalna 15 mm
- Temperatura aplikacji +10 do +40 °C
- Temperatura utwardzania +6 do +40 °C
- Czas otwarty w +20°C porcja 25g 4 min.
- Wytrzymałość 35% po 15 min.
- Przenoszenie obciążenia mechanicznego (50 % wytrzymałości) po 60 min.

- Wytrzymałość końcowa (100%) po 24 h
- Obciążenie ciśnieniowe 40 N/mm²
- Średnia wytrzymałość na ścinanie po 7 dniach, +20°C (+68°F) nach DIN EN 1465 stal piaskowana 6,5 N/mm²
- Twardość Shore'a D 70
- Przewodność termiczna (ATSM D 257) 0,40 W/m·K
- Kurczliwość liniowa 0,02 %
- elektryczna wytrzymałość dielektryczna (ASTM D 149) 3,0 kV/mm
- Współczynnik rozszerzalności (ISO 11359) 30-40 x 10^-6 K^-1
- **Odporność termiczna -25 do +120 krótkotrwale do +150 °C**
- **Made in Germany**